



## Möbelöl

Le traitement du bois pour des surfaces résistantes à l'intérieur. Il permet d'obtenir une surface brillante et soyeuse, résistante à l'usure et hydrofuge. Application rapide et facile. Les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois. Elles le maintiennent sain et élastique et ne le laissent pas se dessécher. Bon rafraîchissement pour le bois déjà huilé. Pas de ponçage nécessaire pour le traitement ultérieur.



## Description du produit

### Domaine d'application

Eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle geölten Möbel im Innen-bereich sowie überdachten Außenbereich, wie Gartenmöbel. Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.

## Traitement

### Traitement

Bien remuer/secouer le bidon avant l'application. La température optimale d'application est supérieure à 15°C. Le support en bois non traité doit être sec, propre, exempt de résine et de poussière. Effectuer un ponçage final fin avec un grain de 180 à 240 selon le type de bois. Appliquer uniformément au pinceau et répartir soigneusement. Après un court temps d'action, frotter légèrement l'huile excédentaire avec un chiffon propre et non pelucheux et enlever le surplus. Répéter ce traitement 2 à 3 fois.

### Consommation

La quantité à appliquer doit être déterminée au début du traitement par une application d'essai. Valeurs empiriques selon le pouvoir absorbant et le ponçage final du bois : 50 - 70 ml/m<sup>2</sup>.

### Temps de séchage

A 20°C et à humidité moyenne, sec au bout de 6 heures, recouvrable au bout de 16 à 24 heures.

### Nettoyage des outils

Avec Le Tonkinois Verdünnung.

## Les supports et leur prétraitement

<b>Support</b>	Sec (humidité du bois max. 14%), solide, absorbant, propre, exempt de résine et de poussière.
----------------	---

## Ingrédients

<b>Ingrédients</b>	Bouillie d'huile de lin, d'huile de derizolène, d'huile de tung et de colophane ; huile de lin laquée ; huile de derizolène ; leucophyllites ; oxyde de zinc ; terre de diatomées ; cire ; bentonite ; pas de cobalt ou ses polymères
--------------------	---

<b>Avis de sécurité COV</b>	La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l maximum. Valeur limite UE 400 g/l.
-----------------------------	--

<b>Stockage</b>	Conserver au frais.
-----------------	---------------------

<b>Durée de conservation</b>	En emballage non ouvert, se conserve au moins 5 ans.
------------------------------	--

<b>Élimination</b>	Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet : 08 01 11
--------------------	---

<b>Instructions de sécurité</b>	Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.
---------------------------------	---

Les peintures naturelles ont une odeur caractéristique due aux huiles végétales utilisées. Veiller à une bonne aération lors de l'application. Les huiles qui sèchent peuvent s'enflammer spontanément. Par conséquent, ne pas froisser les chiffons souillés par ce produit, mais les laisser sécher en les étalant ou les tremper dans l'eau avant de les jeter.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.  
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.