



Teaköl

Le traitement du bois pour les surfaces extérieures résistantes aux intempéries. Il permet d'obtenir une surface brillante et soyeuse, résistante à l'usure et hydrofuge. Application rapide et facile. Les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois. Elles le maintiennent sain et élastique et ne le laissent pas se dessécher. Bon rafraîchissement pour le bois déjà huilé. Pas de ponçage nécessaire en cas de peinture de rénovation.



Description du produit

Domaine d'application

L'huile de teck est un traitement à l'huile de résine de haute qualité pour tous les bois d'extérieur, comme les jeux pour enfants, les meubles en teck et de jardin, etc. Elle convient très bien aux bois tropicaux, comme le bangkirai. Les huiles végétales de haute qualité imprègnent le bois neuf et ravivent l'ancien.

Traitement

Traitement

Bien remuer/secouer le bidon avant l'application. La température optimale d'application est supérieure à 15°C. Le support en bois non traité doit être sec, propre, exempt de résine et de poussière. Effectuer un ponçage final fin avec un grain de 180 à 240 selon le type de bois. Appliquer uniformément au pinceau et répartir soigneusement. Après un court temps d'action, frotter légèrement l'excédent d'huile avec un chiffon propre et non pelucheux et enlever le surplus. Répéter ce traitement 2 à 3 fois.

Consommation

La quantité à appliquer doit être déterminée au début du traitement par une application d'essai. Valeurs empiriques selon le pouvoir absorbant et le ponçage final du bois : 50 - 70 ml/m².

Temps de séchage

A 20°C et à humidité moyenne, sec au bout de 6 à 8 heures. 16 - 24 heures Recouvrable.

Nettoyage des outils Avec Le Tonkinois Verdünnung.

Les supports et leur prétraitement

Support Sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière, et absorbant.

Informations sur le produit

Ingrédients Hydrocarbures aliphatiques exempts de composés aromatiques ; cokéfaction d'huile de tungstène, d'huile de lin, de standolie d'huile et de colophane ; siccatifs exempts de cobalt.

Avis de sécurité COV La teneur en COV de ce produit est de 490 g/l maximum.
La valeur limite de l'UE est de 700 g/l maximum (catégorie f à partir de 2010).

Stockage Conserver au frais.

Durée de conservation En emballage non ouvert, se conserve au moins 5 ans.

Élimination Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet : 08 01 11

Instructions de sécurité Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Les peintures naturelles ont une odeur caractéristique due aux huiles végétales utilisées. Veiller à une bonne aération lors de l'application. Les huiles qui séchent peuvent s'enflammer spontanément. Par conséquent, ne pas froisser les chiffons souillés par ce produit, mais les laisser sécher en les étalant ou les tremper dans l'eau avant de les jeter.

FICHE TECHNIQUE

Teaköl

LE TONKINOIS

précédentes perdent leur validité.